

乾燥砂鉄6号

# 乾燥砂鉄分析表

令和3年11月1日

シマダ 鋳業株式会社  
千葉県旭市三川塩場  
TEL 0479(57)5333  
FAX 0479(57)5334



化学成分表		粒度分布表	
	%	MS	%
T. Fe	60.43	35 (0.42mm)	0.3
FeO	25.60	60 (0.25mm)	7.6
SiO <sub>2</sub>	1.13	80 (0.18mm)	33.8
TiO <sub>2</sub>	10.29	100 (0.15mm)	18.2
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.64	150 (0.1mm)	32.5
P	0.082	200 (0.075mm)	6.3
S	0.017	270 (0.04mm)	1.3
他	0.811	-270	0