

乾燥砂鉄7号

乾燥砂鉄分析表

令和3年11月1日

シマダ 鉱業株式会社
千葉県旭市三川塩場5099
TEL 0479(57)5534
FAX 0479(57)5534



化学成分表		粒度分布表	
	%	MS	%
T. Fe	58.40	35(0.42mm)	0
FeO	27.559	60(0.25mm)	0.5
SiO ₂	2.02	80(0.18mm)	5.9
TiO ₂	8.34	100(0.15mm)	14.0
Al ₂ O ₃	3.63	150(0.1mm)	57.7
P	0.045	200(0.075mm)	19.5
S	0.006	270(0.04mm)	1.6
		-270	0.8